



Fiche technique 3S-1090

ELITE

PEINTURE
SOLVANTEE
ECO

Edition : 01/2013* Certification : 1RH 1108 S1 et 1H 1107 S1

DESCRIPTION

ELITE est une peinture sans toluène, polyvalente, conçue à la fois pour le marquage urbain et routier. Blanche, de séchage rapide et peu odorante, elle assure un bon confort d'application.

Performante, **ELITE** s'utilise pour tous les travaux de marquage.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT : propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné : Sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche de **3S-MONOPRIM**, au rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis, faire un grenailage ou un ponçage diamant et appliquer une couche de **3S-MONOPRIM**.

CONDITIONS D'APPLICATION :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température > 5°C
- à une hygrométrie < 80% **Ne pas appliquer par risque d'averse.**

APPLICATION :

ELITE s'applique à l'aide d'une machine Airless (Filtre 60 mesh). Sur d'anciens marquages en thermoplastique, utiliser le primaire d'accrochage 3S PRIM.

Le dosage de certification NF est de :

Urbain : 570g/m² en peinture et 220g/m² en grains de verre.
Routier : 615g/m² en peinture et 525 g/m² en billes de verre

POINTS FORTS

- | | |
|-----------------|--|
| ■ Durabilité : | ▶ Excellente en urbain certifié 1 000 000 passages de roues. en routier à 500 000 passages de roues. |
| ■ Utilisation : | ▶ Polyvalence, souplesse et confort. |
| ■ Qualité : | ▶ Peinture sans toluène et peu odorante. |

500 000
Passages de roues

1RH 1108 S1

1 000 000
Passages de roues

1H 1107 S1



POINTS FORTS



NETTOYAGE



DILUANT ECO

APPLICATION



CONDITIONNEMENT

25 Kg

250 Kg

SPECIFICATION TECHNIQUES

LIANT :	Acrylique pur
CLASSIFICATION NFT 36-005 :	Famille 1 classe 7b2
DENSITE XP-P-98 633 :	1.57Kg/l
TENEUR EN CENDRES NFT 30-012 :	42.9%
EXTRAIT SEC ASQUER LCPC PMA-ME5 :	78.1%
DOSAGE DE CERTIFICATION NF :	Routier : Peinture : 615 g .m ⁻² GV600-125AC90 : 525 g.m ⁻² Urbain : Peinture : 570 g.m ⁻² GEM500AC90 : 220 g.m ⁻²

TEMPS DE SECHAGE AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION NF :
10 min à 22°C

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant Eco.

DUREE ET STOCKAGE DU PRODUIT

La peinture routière *ELITE* se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT STANTARD

Seau métallique de 25 Kg net et fût de 250 Kg net.
Emballage Ecopack disponible.
Ticket fût sur demande.
Livraison sur palette filmée.

HYGIENE ET SECURITE

Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur.
Consulter notre fiche de données de sécurité.

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.